



Remodele sin
Levantar el Piso
Existente con

**PISO SOBRE
PISO UNIÓN®**

Descripción

Adhesivo Piso sobre Piso UNIÓN en polvo blanco, es ideal para la instalación de piso nuevo sobre piso sin la necesidad de remover o picar el ya existente, lo que lo hace la mejor opción para remodelaciones. Producto fabricado con cemento blanco, agregados de mármol blanco de granulometría controlada y aditivos químicos especiales de alta adherencia, resistencia y flexibilidad.

Usos

Es ideal para la colocación de piso nuevo sobre piso ya existente, de cualquier tráfico en interiores y exteriores. Pega piezas de alta, media, baja y nula absorción. Para instalar todo tipo de pisos como cerámicos, porcelanatos, mármoles y la mayoría de piedras naturales sobre gran variedad de superficies como firmes, block, barblock, ladrillo, panel de cemento, tablaroca y superficies porosas.

Ventajas

- Es el adhesivo más enriquecido y capaz de la familia UNIÓN.

- Ideal para remodelaciones que requieran instalar piso nuevo sobre el ya existente sin la necesidad de levantar o picar.
- Evita grandes desperdicios, generación de escombros, ruido y tiempo.
- Al ser de toda capacidad evita complicaciones de usar varios tipos de adhesivos para diferentes aplicaciones, diferentes áreas y con diferente tráfico.
- Puede pegar piedra, cantera, mármol, block de vidrio y veneciano.
- Gran fuerza de adhesión en gran variedad de sustratos y cualquier formato.
- Alto rendimiento por que puede ser aplicado en capas delgadas.
- Para interiores y exteriores y cualquier tipo de tráfico.
- Con nueva tecnología antideslizante.
- Gran resistencia.
- Fácil de mezclar y aplicar.
- Altamente adherente y flexible.
- Tiempo abierto controlado que le permite al instalador avanzar más rápido.

Preparación de la superficie

La superficie a trabajar deberá estar nivelada y libre de aceites, grasas, cera, polvo, yeso, cal, pintura, agentes desmoldantes o cualquier otro tipo de impureza que pudieran evitar la correcta adhesión del producto.

Mezcla y aplicación

- 1.- En un recipiente perfectamente limpio y sin fugas, agregue de 2.0 a 2.5 litros de agua limpia. Nota 1) Procure que el recipiente a utilizar no absorba humedad y por lo tanto le reste agua a la mezcla como son los cajones de madera. Nota 2) El mezclar con máquinas de altas revoluciones, como taladros, pueden acelerar el fraguado reduciendo el tiempo abierto y la resistencia.
- 2.- Agregue un bulto de UNIÓN PISO SOBRE PISO® (10 Kg.).
- 3.- Mezcle hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos y deje reposar por 5 minutos.
- 4.- Vuelva a mezclar ligeramente y aplique.
- 5.- Aplique una capa de la mezcla UNIÓN PISO SOBRE PISO® con un espesor de 3 mm. utilizando la parte lisa de una llana dentada con una inclinación de 45° y procurando rellenar las irregularidades para lograr un mejor anclaje entre la superficie y las piezas a colocar. Cubra sólo la superficie que pueda trabajar en un lapso menor a 30 minutos.
- 6.- Con el lado dentado de la llana haga surcos en forma lineal en el adhesivo recién aplicado.
- 7.- Coloque las piezas procurando girarlas y golpearlas suavemente con el mango de la llana o martillo de goma para asegurar un completo contacto con el adhesivo y la superficie.
- 8.- Deje secar de 12 a 24 horas para transitar y de 24 a 48 horas antes de emboquillar (juntear, lechear).

Recomendaciones

Aplíquese en temperaturas de 6°C a 39°C.
Lávese las manos antes y después de trabajar.

Almacenaje

Almacénese bajo techo en un lugar seco, fresco y libre de humedad.

Tiempo de almacenaje de hasta 3 meses sin abrir su empaque.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite el contacto prolongado con la piel. Evite inhalar o ingerir el producto o la mezcla, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico. No se deje al alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS PISO SOBRE PISO UNIÓN®

Tipo:	Polvo
Presentación:	Bulto de 10 Kg.
Duración de la mezcla:	65 minutos en recipiente a partir de su preparación. 30 minutos extendida.
Agua para mezclar:	2.0 a 2.5 litros por bulto de 10 Kg.
Rendimiento:	Hasta 4 m ² por bulto de 10 Kg.
Tiempo para emboquillar:	24 horas después de la instalación de piezas.
Resistencia a la compresión:	200 Kg. / cm ²
Resistencia al corte:	50 Kg. / cm ²

Nota 1) La duración de la mezcla puede variar por temperatura y humedad ambiente.

Nota 2) El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de pieza a colocar, la llana, el espesor, la superficie y las costumbres del aplicador.

Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca PISO SOBRE PISO UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.

¿Mayor Información?
01 800 00 UNION (86466)
contacto@union.mx
www.union.mx

INDUSTRIAS CONMAT, S.A. de C.V.
Coliflor No. 118, Col. Mirasol. Monterrey, N.L.,
C.P. 64100 México